PAT-NO:

JP361065435A

DOCUMENT-

JP 61065435 A

IDENTIFIER:

TITLE:

METHOD OF SUBSTRATE SURFACE TREATMENT AND DEVICE

THEREFOR

PUBN-DATE:

April 4, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OGAMI, NOBUTOSHI KITAGAWA, MASARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD N/A

APPL-NO:

JP59186576

APPL-DATE: September 7, 1984

INT-CL (IPC): H01L021/30, G03F007/00, H01L021/306

US-CL-CURRENT: 134/34, 257/E21.211

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce impact applied to the substrate by inhibiting the generation of processing unevenness produced by the difference in speed between the center of the substrate and its periphery, by a method wherein a substrate is loaded to the rotary processing part and processed after a liquid layer is formed by supplying a processing solution to the substrate surface.

CONSTITUTION: A nozzle 4 having a downward-facing flat liquid-spouting hole rectangularly crossing with the transfer direction of the substrate 1 is arranged above the route where the substrate 1 is transferred toward a rotary chuck 3, and the processing solution is made to flow down in film form by crossing the route of the substrate 1. The substrate 1 supplied with the processing solution by passing through a curtain of processing solution film 13 flowing down out of the flat nozzle 4 is loaded to the rotary chuck 3, and a processing solution is sprayed out of a spray nozzle 5 located above the substrate under its rotation.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-65435

動Int.Cl.*
 識別記号
 庁内整理番号
 母公開 昭和61年(1986)4月4日
 H 01 L 21/30 Z - 6603 - 5 F
 G 03 F 7/00 1 0 1
 H 01 L 21/306
 A - 8223 - 5 F 審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

図発明の名称 基板表面処理方法および装置

②特 願 昭59-186576

②出 願 昭59(1984)9月7日

 ⑩発 明 者 大 神 信 敏 彦根市松原町1849-32

 ⑩発 明 者 北 川 勝 彦根市平田町550-1

⑪出 願 人 大日本スクリーン製造 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1

株式会社

砂代 理 人 并理士 竹沢 荘一

明 細 書

1. 発明の名称

基板表面処理方法および装置

2. 特許請求の範囲

- (1)被処理基板を回転処理部に装着して回転させながら、その表面に処理被を供給して処理を行う基板表面処理方法において、前記被処理基板を前記回転処理部へ搬送する径路中において、基板面に前記処理被を供給し、あらかじめ基板面に処理を付うことを特徴とする基板表面処理方法。
- (2) 被処理基板が、半導体ウエハである特許額 求の範囲第(1)項に記載の基板表面処理方法。
- (3) 処理被が、現像液である特許請求の範囲第(1)項または第(2)項に記載の基板表面処理方法・
- (4) 処理被が、腐食液である特許請求の範囲第(1)項または第(2)項に記載の基板表面処理方法。
- (5) 処理液を、カーテン状として流下させて供給することを特徴とする特許請求の範囲第(1) 項

乃至餠(4)項のいずれかに記載の方法。

- (6)被処理基板を保持して四転させ、所要の処理被を供給して表面処理を行う回転処理装置と、該回転処理装置へ前配基板を搬送する搬送手段と、該拠送手段の基板搬送路の適所上方に配設され、通過する基板面に前配処理液と実質的に同質の処理液を供給する液供給装置とを備えてなる基板表面処理装置。
- (7) 液供給装置が、処理液をカーテン状に流下させる偏平状ノズルであることを特徴とする特許 請求の範囲第(6)項に記載の基板表面処理装置。

3.発明の詳細な説明.

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体ウェハ等の基板の表面に、処理液を供給して、基板の表面処理を行う方法、及びこの方法を実施するための装置に関する。

〔從來技術〕

半導体ウエハ等の基板面に、所望のパターンを 形成させる作業には、基板面にフォトレジスト膜 を形成し、所要のパターンを露光焼付けた後、現 像被を供給して現像する現像工程、あるいは、現. 像後、基板面に腐食液を供給して、エッチングを 行うエッチング工程など、基板面に処理液を供給 して処理を行う工程が含まれる。

従来、このような処理を行うには、基板を水平 に保持して回転させながら、その表面に処理被を スプレイ散布することが、一般的に行われている。

また、スプレイ散布ではなく。処理被を、スリット状ノズルから基板面にカーテン状に流下させることも、たとえば、特開昭57・192955 号公報や、特開昭58・36679号公額に記載されているように、公知である。

〔従来技術の問題点〕

上述の従来技術においては、 基板の中心部と周辺部との速度選による処理ムラが発生し、 また処理液が回転する基板面に衝突する際の衝撃力により、 フォトレジスト膜を損傷する等の問題がある。また、処理液をスプレイ散布する際には、 処理液の消下圧力の差、または液粒の大きさの差に基づく処理ムラが生ずるおそれがある。

心部と周糠部との速度差が一層大きくなり、また、 基板の中心部に処理被の供給を開始してから、全 面に均一に供給し終るまでの時間が長くかかるよ うになっている。

そのため、処理被を、基板面積の増加量以上に 大量に供給しなければ、均一に供給状態が得られ ないという現像が生じ、処理被及び作業時間のム ダが多くなっている。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、基板をその特機位置から回転処理部へ関送する怪路中に、基板面へ処理被を供給を発明を配設して、基板面にあらかじめ処理を開発したという。基板が回転処理部に到達したときには、条件をし、その状態の基板を回転処理部のチャン理は、場合し、処理を行うようにしたことを特徴とするものである。

碁板の搬送径路中で、処理被を供給する手段は、 スプレイ放布型ノズルでもよいが、好ましくは、 さらに、回転する基板に処理権が衝突する際に、被の一部が飛散して野状となって蒸発し、その気化熱によって温度が低下し、処理液の温度を正確に制御できないこと、及び処理液が2種以上の成分からなる混合液である場合、各成分の蒸気圧の差によって、蒸発量が異なるため、処理液がJズルから射出されて基板面に到達するまでの間壁点がある。

かかる問題点に対処するため、たとえば特別昭 57-152129号公報に記載されている如く、 現像被をスプレイする処理チャンパー内の空間を、 あらかじめ現像被の蒸気で飽和させて、蒸発を防 止することや、特別昭58-68749号公報に 記載されている如く、基板を保持する回転チャッ クに返皮勾配を補償する装置を附設すること等が 提案されている。

これらの提案は、それなりの効果を有するものではあるが、近年、生産性向上の目的で、基板寸法が大型化する傾向があり、そのため、基板の中

スリット状ノズルから腹状に処理液を流下させ、 基板をその流下被膜を横切るように水平方向に移 送する手段が適当である。

(実施例)

第1日は、本発明の装置の一実施例の要部を示す斜視図である。

各 1 対の駆動プーリ(6)と従動プーリ(7)とに、側方に並ぶ 1 対の無端ベルト(2)を架装し、被処理基板(1)を、矢印Aの方向から無端ベルト(2)の上に移送する。 回転チャック(3)は、たとえば第2回示の如く、無端ベルト(2)の上面より低い位置から高い位置に沈下させた状態で、被処理基板(1)をその直上まで移送して停止させ、囲転チャック(3)を上昇させて基板(1)をベルト(2)から浮かせて回転させ、処理被スプレーノズル(5)から処理を受動して、所要の処理を行う。

第2図示の実施例では、回転チャック(3)に対す

る基板(1) の位置を決めるため、チャックヘッド(12)の上面に、高低各 1 対の停止ピン(10)と保持ピン(11)を立設し、その内側に基板(1) を保持する。

基板(1)の数者に際しては、高い方の停止ピン(10)を、基板が進入してくる方向と逆側に位置させ、この停止ピン(10)だけが、ベルト上面より高くなる位置まで上昇させておき、基板(1)を送する位置まで送られて停止するので、回転チャック(3)を再度上昇させて、基板(1)を保持ピン(11)の内側に保持し、回転処理を行う。なお、回転チャックは、真空吸着式チャックでもよい。

上述の回転チャックに関する説明は、本発明の 背景に関するものであり、本発明の主体は、以下 の述べる処理被前途布手段にある。

第1図示の如く、回転チャック(3) に向かって 抜板(1)が移送される怪路の上方に、茶板(1)の移 送方向と直交する下向きの循平な被吐出孔を有す るノズル(4)を配置し、基板(1)の怪路を模切って

路を充分に長くできず、したがって、被膜流下部 に近い個所で検出する必要がある場合は、光源と フォトセンサを分離して、それぞれ、基板通過位 置から必要距離遠去かった位置に設置するように してもよい。

この場合、基板の検出は、必ずしも通過時に基 板面で反射する光束を、フォトセンサで受光する 手段に限らず、光瀬からの光束を、常時フォトセ ンサに受光させておき、基板が通過する際に、光 束を遮断して、フォトセンサの出力が低下するこ とで検知するようにしてもよい。

かくして、偏平ノズル(4) から流下するカーデン状処理被限(3) を通過して、処理被を供給された落板(1)を、回転チャック(3)に装着し、回転させながら、その上方のスプレーノズル(5) から処理を敷布して処理を行う。

この場合、曽頭に問題点として述べたスプレーされる液液の大きさの差や、基板の中心部と周線 部との周速の差などに基く処理ムラは、ほとんど 影響がない。その理由は、これらの委因に基く処 処理被を膜状に流下させ、移送される基板(1) が、 処理被膜(13)を通過するように構成する。

流下した処理被は、図示しない下方の容器に収容され、やはり図示しないポンプ装置により、ノ ズル(4)に選流される。

基板(1) の移送径路の処理核膜(13)の流下部より手前の適宜の個所に、移送される基板(1) を検知して、上記ポンプ装置を起動する基板検出手段(8)を配設する。

これ、は、たとえばフォトセンサと光顔を組合わせたユニットを、第1回示の如く無端ベルト(2)の下方に設置し、上方へ光を投射して、直上を基板(1)が通過する際に、その反射光を受光して、ポンプ装置を起動する信号を発生させるようにですればよい。なお、第1回では、被頭のスペースの関係によるが損を防ぐため、なるべく難聞させておくことが領ましい。

また、装置の設置場所がせまく、基板の移送径

理ムラの問題は、処理被工程の最初期、すなわち、 基板面が最初に処理被に接触した時期に最も顕著 に発生し、ある程度処理が進行した後には、あま り影響がないからである。

なお、偏平ノズル(4) により供給される処理液を、基板固により均一に塗布するために、偏平ノズル(4) の前段に、水又は水で稀釈した処理液を装板面に塗布しておくことも有効である。この塗布には、たとえば(4) と同様な偏平ノズルを使用すればよい。

〔発明の効果〕

また、偏平ノズルから流下する処理被は、カー テン状に連続した処理被膜を形成するため、スプ レーにより小さな被粒として散布される場合に比 し、空気に触れる面積がはるかに小さく、気化蒸 発量もごく優かである。

したがって、冒頭に従来手段における問題点と して記述した気化熱による処理温度の低下や、処 理被の組成変化といった問題が発生せず、とくに これらの問題点が処理ムラの要因となる処理工程 の初期において、これらの発生を抑制できるため、 実用上きわめて有効である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の装置の一実施例の裏部を示 す斜視図、

第2回は、回転チャックの一実施例を示す斜視 図である.

1) 基 板

2) 無端ベルト

(3) 値転チャック

(4) 偏平ノズル

(5)スプレーノズル

(6)駆動プーリ

(7) 従動プーリ

(8) 基板検出手段

(10)停止ピン

(11)保持ピン

(12)チャックヘッド (13)処理被膜



